

VANDEX PLUG



Greitai stingstantis cementinis mišinys

- sustabdo vandens pratekėjimą
- sustingsta per kelias sekundes
- ilgalaikio poveikio

PRODUKTO APRAŠYMAS

Cementinis greitai stingstantis mišinys, sustabdantis vandens pratekėjimą ir drėgmės prasiskverbimą.

PANAUDOJIMO SRITYS

VANDEX PLUG galima naudoti tiek viduje, tiek išorėje, stabdant vandens pratekėjimą arba visur, kur reikalingas greitai stingstantis, aukšto pradinio stiprio mišinys:

- vandens pratekėjimo sustabdymui;
- įtrūkimų, pro kuriuos skverbiasi vanduo, sandarinimui;
- šlapių paviršių remontui;
- įtrūkimų keramikiniuose vamzdynuose remontui;
- segmentinių siūlių tuneliuose sandarinimui;
- vandens rezervuarų remontui, kur negalima laukti, kol sustings įprastas remontinis skiedinys;
- metalinių elementų įtvirtinimui į mūrą ir betoną (pvz. geležinkelio ramsčių inkaravimui);
- konstrukcijų, veikiamų lietaus, remontui, kur reikalingas atsparumas erozijai;
- krantinių ir kanalų remontui;
- povandeninių konstrukcijų remontui (esant prieigai).

VANDEX PLUG naudojamas šių paviršių remontui:

- betono;
- mūro;
- keramikos;
- akmens.

SAVYBĖS

- sustabdo vandens pratekėjimą;
- sustingsta per maždaug 30 sekundžių nuo sumaišymo;
- išlieka pastoviai veiksmingas;
- galima maišyti su vandeniu arba naudoti sausą;
- lengvai naudojamas;
- patogios pakuotės.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Paviršius turi būti švarus, be jokių sukibimą silpninančių medžiagų. Ertmes reikia išdaužyti iki tvirto betono, padarant jas pakankamo dydžio, kad galima būtų prikimšti VANDEX PLUG.

MAIŠYMAS

Stingimo laikas labai priklauso nuo naudojamo vandens kiekio. Vidutiniškai prie 20°C temperatūros 1 kg VANDEX PLUG maišomas su maždaug 0,25 l vandens. VANDEX PLUG reikia pilti į vandenį ir greitai išmaišyti. Maišymo laikas – apie 15 sekundžių. Po sumaišymo, kietėjimo laikas yra apie 30 sekundžių. Šaltu oru maišymui naudokite drungną vandenį. Karštu oru naudokite šaltą vandenį.

DENGIMAS

Maišykite VANDEX PLUG mažais kiekiais, kad spėtumėte sunaudoti jam nespėjus sustingti. Po sumaišymo mišinį iškart reikia įsprausti į paruoštą ertmę. Mišinį ertmėje reikia stipriai įspausti ranka ir palaikyti apie 30 sekundžių (mūvėkite gumines pirštines). Laikykite mišinį įspaustą, kol jis sustings. Medžiagos perteklių nuvalykite.

Užsandinę pratekėjimus, paviršių hidroizoliuokite standartinėmis VANDEX hidroizoliacinėmis dangomis. VANDEX PLUG galima naudoti ir kaip sausus miltelius. Įterpkite sausus miltelius į vandens pratekėjimą ir palaikykite užspaudę apie 30-40 sekundžių.

SĄNAUDOS

Sąnaudos priklauso nuo vandens pratekėjimo ir ertmės dydžio.

PAKUOTĖ

5 kg, 15 kg plastikiniai kibirai.

SAUGOJIMAS

Sausoje patalpoje, uždaroje, nepažeistoje originalioje pakuotėje galima sandėliuoti 12 mėnesių.

SVEIKATA IR SAUGUMAS

VANDEX PLUG sudėtyje yra cemento. Dirgina odą. Gali pažeisti akis. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neįkvėpkite dulkių. Venkite kontakto su oda ir akimis. Patekus į akis, skubiai plaukite jas dideliu kiekiu vandens ir kreipkitės į medikus. Dėvėkite tinkamas pirštines ir akių/veido apsaugą. Dėl detalesnės informacijos skaitykite Saugos Duomenų Lapus.

TECHNINIAI DUOMENYS

Išvaizda	milteliai
Spalva	pilka
Tankis	1,2 kg/l
Naudojimo temperatūra	nuo +5 °C iki + 25 °C
Sunaudojimo laikas	apie 30 sekundžių nuo sumaišymo

Visi duomenys pagrįsti vidutiniais laboratorinių bandymų rezultatais. Praktikoje vertės gali keistis. Aukščiau pateikta informacija grindžiama ilgalaikėmis patirtimis ir žiniomis. Tačiau negalime garantuoti rezultatų kiekvienu konkrečiu atveju, kadangi reikia įvertinti konkretaus objekto sąlygas ir aplinkybes. Sąnaudos pateiktos tik kaip orientacinės ir tam tikrais atvejais jos gali keistis.