

## BENTORUB +

### *Plėtri bentonitinė hidroizoliacinė juosta*

Bentorub+ – plėtri bentonitinė hidroizoliacinė juosta technologinių siūlių monolite ir gelžbetonio sandūrų sandarinimui. Kontakte su vandeniu Bentorub+ išbrinksta iki 4V (300% tūrio).

### Savybės ir privalumai

- Atlaiko vidutinį – aukštą vandens slėgį.
- Lėtai brinksta.
- Klijuojama arba tvirtinama vinimis.
- Lanksti ir stipriai brinkstanti, todėl atlaiko nedidelius konstrukcinius judėjimus.

### Panaudojimo sritys

- Vertikalių ir horizontalių siūlių, sandūrų su vamzdžiais sandarinimui
- Technologinių siūlių monolite sandarinimui, kur nuo siūlės krašto iki betono konstrukcijos pakraščio yra 10 cm ir daugiau.

### Tvirtinimas

Tvirtinanti vinimis galima tik į šviežiai išlietą monolitą. Bentorub+ tvirtinama prie lygaus paviršiaus. Prikalti reikia kas 25 cm. Prikalimo metu juosta turi būti pakankamai įtempta, kad visu paviršiumi priglustų prie betono. Tačiau ji negali būti ištempta. Galuose juosta turi persidengti 5-10 cm. Nuo juostos iki betono konstrukcijos pakraščio turi būti ne mažiau kaip 7 cm atstumas.


Vengti darbo su juosta stipraus lietaus metu, nes tai gali sąlygoti priešlaikinį brinkimą.




1. Pašalinkite nuo paviršiaus nešvarumus



2. Jei reikia, paviršių išlyginkite



2. Išvyniokite juostą ir guldykite ją konstrukcijos viduryje taip, kad į šonus liktų ne mažiau kaip 7 cm.



4. Tvirtinkite juostą mechaniškai maždaug kas 25 cm



5. Galuose juosta turi persidengti apie 5-10 cm

### Techniniai duomenys

Brinkimas	min. 4 V
Slėginis atsparumas	8 barai
Pailgėjimas lenkiant	apie 7500%
Kietumas Shore A	apie 50
Tankis	apie 1,44 kg/dm <sup>3</sup>
Svoris	0,72 kg/m
Tarnavimo temperatūra	-45°C - 120°C

### Išmatavimai

Bentorub+: 20 x 25 mm, 5 m ilgio juosta

### Pakuotė

30 m dėžėje

### Saugojimas

Neribotas sandėliavimas sausoje patalpoje.

### Sveikata ir saugumas

Naudojimo metu visada dėvėkite apsauginę aprangą, pirštines ir apsauginius akinius. Patekus ant odos arba į akis, skubiai plaukite dideliu kiekiui švaraus vandens. Jei sudirgimas nepraeina, kreipkitės į gydytoją. Dėl detalesnės informacijos skaitykite Saugos Duomenų Lapus.