

SWELLSEAL MASTIC WA

Brinkstantis hermetikas, naudojamas ant šlapio paviršiaus ir po vandeni

Swellseal Mastic WA - vienkompontinis pilkas poliuretaninis brinkstantis hermetikas ir klijai. Naudojamas technologinių siūlių ir sandūrų su vamzdžiais sandarinimui. Plečiasi kontakte su drėgme.



Savybės ir privalumai

- Galima naudoti ant šlapių paviršių ir po vandeni.
- Puikiai sukimba su dauguma paviršių, įskaitant PVC, HDPE, plieną ir pan.
- Išbrinksta kontakte su vandeniu iki 200% pradinio tūrio.
- Elastingas, puikiai prisitaiko prie nelygių paviršių.
- Ilgaamžis.
- Geras cheminis atsparumas, įskaitant naftos produktus, aliejus ir tepalus.

Panaudojimo sritys

- Technologinių siūlių hermetinimui
- Surenkamo gelžbetonio konstrukcijų sandarinimui
- Vamzdžių įvadų sandarinimui
- Swellseal juostų klijavimui

Paviršiaus paruošimas

Visi paviršiai turi būti švarūs ir stiprūs. Pašalinkite visas pašalines medžiagas, dažus, tinką, cemento pieną, tepalą ir kitus taršalus. Jei hermetikas naudojamas ant labai šlapių paviršių arba po vandeniu, betoną užliekite ne vėliau kaip po 6 valandų, kol hermetikas nepradėjo plėstis.

Naudojimas

310 ml švirkštas

Praplėškite apsauginę foliją švirkšto viršuje, taip pat pašalinkite apsauginį dangtelį dugne. Nupjaukite įstrižai snapelį tinkamoje vietoje ir įstatykite į sandarinimo pistoletą.

600 ml pakuotė

Įdėkite hermetiką į tuščią statybinį švirkštą ir nupjaukite 1 cm pakuotės galiuką. Pritvirtinkite snapelį ir jo galą nupjaukite įstrižai.

Swellseal Mastic WA išspaudžiama nenutrūkstančia juosta (ne mažiau kaip 10 mm) į technologinės siūlės ar surenkamos konstrukcijos sandūros centrą. Tarp hermetiko ir betoninės konstrukcijos krašto turi likti ne mažiau kaip 7 cm atstumas, kad besiplečianti mastika nesąlygotų konstrukcijos skilimo.

Valymas

Įrankius valykite tirpikliu iškart po panaudojimo. Sukietėjusius medžiagos likučius pašalinkite mechaniškai.

Techniniai duomenys

Kietųjų dalelių	100%	Testas DNC
Konsistencija	Pasta	Testas DNC
Tankis (prie 20°C)	1,45 kg/dm ³	DIN 53504
Džiūvimas (prie 20°C and 60% R.H.)	10 val	Testas DNC
Užsiliepsnojimas	> 130°C	
Išdžiūvęs (po 7 dienų prie 25°C, 10 mm storio)		
Išsiplėtimas kontakte su vandeniu	Apie 200% sauso tūrio	Testas DNC

Išeiga

Antgalio diametras	Sandarinamos siūlės ilgis (310 ml)	Sandarinamos siūlės ilgis (600 ml)
3 mm	20 - 25 m	40 - 50 m
6 mm	8 - 10 m	16 - 20 m
8 mm	4 - 5 m	8 - 10 m
10 mm	Apie 3 m	Apie 6 m

Pakuotė

310 ml: 12 vnt dėžėje; 1 paletė = 75 dėžės

600 ml: 12 vnt dėžėje; 1 paletė = 40 dėžių

Saugojimas

Swellseal Mastic WA sandėliuojamas sausoje vėsio (5°C – 30°C) patalpoje. Saugokite produktą nuo drėgmės ir šalčio. Galiojimo laikas uždaroje sandarioje originalioje pakuotėje – 12 mėnesiai.

Sveikata ir saugumas

Swellseal Mastic WA - skaitykite Saugos Duomenų Lapus.