

IKO PRO QUICK DRY gruntas

Greitai džiūstantis bituminis gruntas skirtas aktyvuoti paviršių prieš kitų bituminių produktų dengimą. Džiūvimo laikas – apie 30 minučių, priklausomai nuo paviršiaus ir oro sąlygų.



PANAUDOJIMAS

Gruntas naudojamas paviršiaus aktyvavimui prieš bituminių mastikų naudojimą ar bituminių membranų dengimą. Galima naudoti ant daugelio statybinių paviršių tokių, kaip betonas, mūras, metalas, senos bituminės dangos. Tinka naudojimui ant cinkuotos skardos.

NAUDOJIMAS

Visi dengiami paviršiai turi būti tvirti, švarūs, be riebalų ir kitų sukibimą silpninančių medžiagų. Pelėsius ir sąmanas nuvalyti specialiomis priemonėmis. Lygius metalinius paviršius pašlaukite vieliniu šepetėliu prieš grunto dengimą. Prieš naudojimą produktą gerai išmaišyti. Neskiesti. Gruntas dengiamas vienu sluoksniu šepetėliu, voleliu ar beoriu purkštuvu. Gruntas turi būti dengiamas tolygiai ant viso paviršiaus pagal nurodytas išeigas. Džiūvimo laikas – apie 30 minučių prie 20°C, priklausomai nuo aplinkos sąlygų ir paviršiaus porėtumo. Aukštesnėje temperatūroje gruntas džiūsta greičiau, žemoje temperatūroje lėčiau. Įsitikinkite, kad gruntas išdžiūvo prieš dengiant kitas bitumines dangas. Hidroizoliacinės dangos dengiamos iškart gruntui išdžiūvus. Jei prieš hidroizoliacinių dangų dengimą paviršius užsiteršė, paviršių nuvalykite ir padenkite dar vieną sluoksnį grunto.



Džiūsta per 30 min



TECHNINIAI DUOMENYS

Spalva	juoda
Tankis	±1,2 g/cm ³
Kietųjų dalelių	±50%
Klumpumas	+/- 7.000 cPs (25°C, Brookfield 6, 20 aps/min)
Džiūvimo laikas	30 min (prie +20°C)
Naudojimo temperatūra	+3 - +27°C

SAŃAUDOS

Bitumas: ± 0,2 L/m²
Betonas: 0,25-0,3 L/m²
Metalas: 0,07-0,1 L/m²
Mediena: 0,08-0,1 L/m²

PAKUOTĖ

500 ml purškiklis, 5 l ir 25 l metaliniai kibirai

SAUGOJIMAS

Sandėliuojant originalioje sandarioje pakuotėje, vėsioje sausoje patalpoje, galiojimo laikas – 3 metai. Pradarytas talpas reikia sandariai uždaryti ir teisingai sandėliuojant galima produktą iš tokios pakuotės sunaudoti vėliau. Vengti išsiliejimo, visada sandėliuoti ir transportuoti vertikaloje pozicijoje.

Šiuose techninių duomenų lapuose pateikta informacija paremta gamintojo turima patirtimi ir gera valia, tikintis, kad produktas bus naudojamas pagal aukščiau pateiktas rekomendacijas, normaliomis sąlygomis ir tikintis, kad produktas sandėliuojamas ir transportuojamas teisingai. Aukščiau pateikta informacija yra tik rekomendacinio pobūdžio ir negali būti garantija panaudojimui konkrečiame objekte dėl besikeičiančių aplinkos sąlygų, įskaitant skirtingų medžiagų naudojimą, skirtingų pagrindų konstrukcijas ir pan. Todėl gamintojas ir tiekėjas negali būti atsakingas už produkto panaudojimą konkrečiomis sąlygomis. Turint klausimų dėl produkto panaudojimo konkrečiu atveju, kreipkitės į gamintoją ar jo atstovą. Prieš naudojimą būtina perskaityti naujausią techninių duomenų ir saugos duomenų lapų versiją. Dėl jų gavimo kreipkitės į gamintoją ar jo atstovą.