

## IKO PRO SA bituminis gruntas

Elastomerais modifikuotas bituminis gruntas skirtas paviršiaus paruošimui prieš savaimę lipnių

bituminių hidroizoliacinių membranų klijavimą. Džiūvimo laikas – apie 1 valanda, priklausomai nuo paviršiaus ir oro sąlygų.

### PANAUDOJIMAS

Gruntas naudojamas paviršiaus aktyvavimui prieš savaimę lipnių hidroizoliacinių bituminių membranų klijavimą. Galima naudoti ant daugelio statybinių paviršių tokių, kaip betonai, mūrai, metalai, senos bituminės dangos.

### NAUDOJIMAS

Visi dengiami paviršiai turi būti tvirti, švarūs, be riebalų ir kitų sukibimą silpninančių medžiagų. Pelėsius ir sąmanas nuvalyti specialiomis priemonėmis. Prieš naudojimą produktą gerai išmaišyti. Neskiesti. IKO PRO SA gruntas dengiamas vienu sluoksniu šepetėliu, voleliu ar beoriu purkštuvu. Gruntas turi būti dengiamas tolygiai ant viso paviršiaus pagal nurodytas išeigas. Jei paviršius labai porėtas, gali tekti dengti antrą sluoksnį, bet tai pailgins grunto džiūvimo laiką. Džiūvimo laikas – apie 1 val. prie 10°C. Aukštesnėje temperatūroje gruntas džiūsta greičiau, žemoje temperatūroje lėčiau. Įsitinkinkite, kad gruntas išdžiūvo prieš klijuojant bitumines membranas. Membranos klijuojamos iškart gruntui išdžiūvus. Jei prieš membranos klijavimą paviršius užsiteršė arba membranos nebuvo klijuojamos ilgiau nei 4 valandas po grunto padengimo, paviršių nuvalykite ir padenkite dar vieną sluoksnį IKO PRO SA bituminio grunto.



## TECHNINIAI DUOMENYS

Spalva	juoda
Tankis	±0,94 g/cm <sup>3</sup>
Kietųjų dalelių	±50%
Klampumas	50-70 s (Ford puodelis 4mm ,25°C)
Džiūvimo laikas	1 valanda

## SĄNAUDOS

Bitumas:	± 0,2 L/m <sup>2</sup>
Betonas:	0,25-0,3 L/m <sup>2</sup>
Metalas:	0,07-0,1 L/m <sup>2</sup>
Mediena:	0,08-0,1 L/m <sup>2</sup>

## PAKUOTĖ

5 l ir 25 l metaliniai kibirai

## SAUGOJIMAS

Sandėliuojant originalioje sandarioje pakuotėje, vėsioje sausoje patalpoje, galiojimo laikas – 3 metai. Pradarytas talpas reikia sandariai uždaryti ir teisingai sandėliuojant galima produktą iš tokios pakuotės sunaudoti vėliau. Vengti išsiliejimo, visada sandėliuoti ir transportuoti vertikaliaje pozicijoje.

Šiuose techninių duomenų lapuose pateikta informacija paremta gamintojo turima patirtimi ir gera valia, tikintis, kad produktas bus naudojamas pagal aukščiau pateiktas rekomendacijas, normaliomis sąlygomis ir tikintis, kad produktas sandėliuojamas ir transportuojamas teisingai. Aukščiau pateikta informacija yra tik rekomendacinio pobūdžio ir negali būti garantija panaudojimui konkrečiame objekte dėl besikeičiančių aplinkos sąlygų, įskaitant skirtingų medžiagų naudojimą, skirtingų pagrindų konstrukcijas ir pan. Todėl gamintojas ir tiekėjas negali būti atsakingas už produkto panaudojimą konkrečiomis sąlygomis. Turint klausimų dėl produkto panaudojimo konkrečiu atveju, kreipkitės į gamintoją ar jo atstovą. Prieš naudojimą būtina perskaityti naujausią techninių duomenų ir saugos duomenų lapų versiją. Dėl jų gavimo kreipkitės į gamintoją ar jo atstovą.