

COVERCOL AB RAPID

DVIKOMPONENČIAI ELASTINGI HIDROIZOLIACINIAI KLIJAI

NAUDOJIMAS

COVERCOL AB RAPID– tai dviejų komponentų hidroizoliaciniai klijai, kurių sudėtyje yra hidraulinių rišiklių ir akrilo elastomerų, kurie esant deformacijoms nepleišėja. COVERCOL AB RAPID- tai kljai plytelėms, kurie kartu sudaro ir hidroizoliaciją. Jie naudojami klijuojant plyteles balkonuose tiek ant naujo, tiek ant seno pagrindo (pvz.: senos plytelės). Terasose ši medžiaga naudojama betono apsaugai ir plytelių priklijavimui. Remonto metu naujos plytelės klijuojamos tiesiog ant senų, taip išvengiant brangių ardymo darbų ir kartu įrengiant hidroizoliaciją. Dėka savo hidroizoliacinių savybių, COVERCOL AB RAPID apsaugo betoną nuo agresyvaus atmosferos poveikio. Jis taip pat naudojamas baseinuose, konstrukcijų hidrozoliavimui ir pan. Šie kljai prie pagrindo stipriai priklijuoja įvairių tipų apdailą (keramines, natūralaus akmens, kompozitines plyteles).

IŠEIGA

Kaip hidroizoliacijos, su armuojančiu tinkleliu 1,5-2,0kg/m². Kaip klijų 3-5 kg/m² (priklauso nuo plytelių ir glaistykės tipo).

DĖMESIO

- Nedenkite, kai temperatūra žemesnė nei +5°C.
- Vasarą apsaugokite nuo tiesioginių saulės spindulių.
- Venkite maišymo rankiniu būdu. Nedelsiant po darbo, įrankius plaukite su vandeniu.
- Tiesiogiai ant COVERCOL AB RAPID dangos nėra vaikštoma (ji turi būti apsaugota plytelių sluoksniu).

SAUGUMO REIKALAVIMAI

- Mūvėkite pirštines ir dėvėkite akinius.
- Darbo vieta turi būti gerai vėdinama.
- Produktui patekus į akis, skubiai plaukite jas dideliu kiekiu vandens.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Paviršius turi būti lygus, švarus, be atskilusių dalelių, tepalų ar purvo. Ant paviršių, nuvalytų suslėgto vandens srove, neturi būti vandens balų. Esant senų plytelių sluoksniui, visos suskilusios ar atšokusios plytelės pašalinamos, o paviršius išlyginamas remontiniu mišiniu iki bendro paviršiaus lygio. Esamos grindjuostės nuimamos.

MIŠINIO PARUOŠIMAS

Lateksą (komponentas B) įpilkite į indą maišymui, į jį palaipsniui pilkite sausą komponentą A, mišinį pastoviai maišant mažų apskų maišytuvu. Mišinys turi būti vientisas, be kietų gabaliuku.

DENGIMAS

COVERCOL AB RAPID denkite tolygiai nerūdijančio plieno glaistykle. Patikimam hidroizoliam sluoksniui įrengti pakanka 1,5-2 kg/m² medžiagos. Vietose, kur danga bus veikiama didesnių įtempimų, COVERCOL AB RAPID armuojamas šarmams atspariu tinkleliu iš stiklo pluošto (akučių dydis 4x5 mm). Tinklelis klojamas ant šviežiai užtepto COVERCOL AB RAPID sluoksnio. Vertikalių ir horizontalių paviršių sandūroje hidroizoliacinį sluoksnį įrenkite iki grindjuosčių lygio. Hidrozoliaciniam sluoksniui sukietėti užtenka 5 valandų, vėliau galima kloti plyteles, naudojant tą pačią medžiagą. Kad nesusidarytų tuštumos po plytelėmis, klijuojamą pusę taip pat ištepkite kljais.

TECHNINIAI DUOMENYS

KOMPONENTAS A	
Išvaizda	milteliai
Spalva	balta
Tankis	1,35 kg/l
Saugojimo laikas originalioje pakuotėje	12 mėnesių
KOMPONENTAS B	
Išvaizda	lateksas
Spalva	balta
Svoris	1,01 kg/l
Degumas	nedegus
Saugojimo laikas originalioje pakuotėje	12 mėnesių
COVERCOL AB RAPID	
Maišymo santykis: KOMPONENTAS A : KOMPONENTAS B = 15:5	
Dengimo temperatūra	nuo +5°C iki +35°C
Mišinio veiksmingumas prie 20°C	50 minučių
Vaikščioti galima (kaip klijai plytelėms)	Po 6 val.
Atsparumas tempimui	3,2N/mm ²
Temperatūrinės tarnavimo ribos	nuo -40 iki +90 °C
Garų laidumo koeficientas	μ<1500