

PRIMER C-15

Gruntas poliuretano dervų tirpale pagrindu

Privalumai

PRIMER C-15 pagerina poliuretano ir polisulfidų hermetikų tokių, kaip SINTEX PU-40, SINTEX PU-50 ir POLIFIX K-10, sukibimą su porėtais paviršiais tokiais, kaip mūras, betonas, skiediniai, medis ir pan., arba dengiant ant senų sandariklių, kai dengiamas šiltas.



Panaudojimas

Svarbu gruntą naudoti prieš dengiant hermetikus SINTEX PU-40, SINTEX PU-50 ir POLIFIX K-10.

Paviršiaus paruošimas

Visi paviršiai turi būti tvirti, sausi ir švarūs, be jokių sukibimą silpninančių medžiagų tokių, kaip tepalai ir riebalai. Jei reikia, paviršius nuriebalinkite tirpikliu tokiu, kaip acetonas. Jei siūlėje yra stipriai prikibusio seno hermetiko, jį pašildoma.

Naudojimas

Gruntas dengiamas plonu sluoksniu dažytojo teptuku ant siūlės paviršių. Venkite užtepti ant paviršių aplink siūlę. Apsaugokite juos užklijuodami maskuojančią juostą.

Džiūvimo laikas

Hermetiką galima dengti, praėjus ne mažiau kaip pusei valandos ir ne daugiau kaip pusantros valandos po gruntavimo. Praėjus ilgesniam laiko tarpui, gruntuoti reikia dar kartą.

Sąnaudos

Apytiksliai 10 gr tiesiniam siūlės metrui, kai siūlės išmatavimai 10x10 mm.

Valymas

Įrankiai ir kiti paviršiai valomi iš karto po panaudojimo vaitspiritu.

Pakuotė

1 L

Saugojimas

Gruntas sandėliuojamas 12 mėnesių sandarioje originalioje pakuotėje, vėsioje ir sausoje patalpoje.

Techniniai duomenys

Spalva	Šviesiai gelsva
Klampumas (Brookfield 1-20 rpm prie 23 °C)	30-60 mPa.s