

## SOLOBAND SEAL

*Hidroizoliacinė juosta*



Produktas	Trisluoksni juosta su specialia danga. Ypatingai plėtri tiek išilgine, tiek skersine kryptimi, tvirta, plona.
Sudėtis	Du sluoksniai neaustinio polipropileno pluošto ir atsparus senėjimui termoplastinis elastomeras.
Panaudojimas	Hidroizoliacinė juosta naudojama deformacinių siūlių sandarinimui prieš klijuojant plyteles. Tinka naudoti veikiant vidutinėms/didelėms apkrovoms, kur nėra vandens spaudimo arba vandens spaudimas yra iš teigiamos hidroizoliacijos pusės tiek viduje, tiek lauko sąlygomis. Atspari cheminiam poveikiui. Puikiai tinka vonios kambarių, privačių bei pramoninių virtuvių, dušų, privačių bei viešųjų baseinų, balkonų, terasų siūlių sandarinimui ir pan.
Spalva	pilka
Plotis	120 mm
Storis	apie 0,7 mm
Svoris	apie 43 g / m
Temperatūrinis atsparumas: min. / max.	- 30°C / + 90°C
Ilgis rulone	10 metrų

Savybės (apytikslės)	DIN	Vertė
Slėgis		2,0 barai
Atsparumas trūkiui išilgai	DIN EN ISO 527-3	104 N / 15 mm
Atsparumas trūkiui skersai	DIN EN ISO 527-3	23 N / 15 mm
Pailgėjimas plėšiant išilgai	DIN EN ISO 527-3	70 %
Pailgėjimas plėšiant skersai	DIN EN ISO 527-3	335 %
Jėgos absorbcija prie 25% elastingumo skersai	DIN EN ISO 527-3	0,3 N / mm
Jėgos absorbcija prie 50% elastingumo skersai	DIN EN ISO 527-3	0,3 N / mm
Atsparumas vandens spaudimui	DIN EN 1928 (Version B)	> 1,5 bar
Atsparumas UV spinduliams	DIN EN ISO 4892-2	min. 500 h
<b>Cheminis atsparumas</b>	Atsparumas po 7 dienų veikiant chemikalui kambario temperatūroje	+ = atspari 0 = silpnas atsparumas - = neatspari
Vandenilio chlorido rūgštis 3%	Vidinis bandymas	+
Sieros rūgštis 35%	Vidinis bandymas	+

Citrinos rūgštis 100g/l	Vidinis bandymas	+
Pieno rūgštis 5%	Vidinis bandymas	+
Kalio hidroksidas 3% / 20%	Vidinis bandymas	+ / +
Natrio hipochloridas 0,3g/l	Vidinis bandymas	+
Sūrus vanduo (20g/l jūros druskos)	Vidinis bandymas	+

**Priedai:** vidinis kampas, išorinis kampas, vamzdžių ir trapų manžetai

**Sertifikuota pagal DIN EN ISO 9001: 2008**

**Garantija:** 5 metai produkto savybėms

**Sandėliavimas:** vėsioje ir sausoje patalpoje, apsaugotoje nuo tiesioginės saulės šviesos 24 mėn.

Aukščiau pateikti duomenys paremti bandymais. Jie atitinka vidutines vertes, paremtas gamintojo žiniomis ir patirtimi. Kiekvienu atveju rekomenduojame atlikti bandymą realioje vietoj, kad būtų garantuotas tinkamas produkto panaudojimas.

