

SOLOBAR BENTO

Plėtri bentonitinė hidroizoliacinė juosta

SOLOBAR BENTO - plėtri hidroizoliacinė juosta natrio bentonito pagrindu, skirta technologinių siūlių sandarinimui betonavimo metu.

Savybės ir privalumai

SOLOBAR BENTO susideda iš aukštos kokybės butilo gumos ir natrio bentonito. Kontakte su vandeniu SOLOBAR BENTO plečiasi iki 240% pradinio tūrio.

Naudojimas

- SOLOBAR BENTO tiesiama ant lygaus, nedulkėto betoninio paviršiaus.
- Nenaudokite juostos lietaus metu, kadangi dėl drėgmės gali pradėti plėstis per anksti.
- Juosta tiesiama betoninės sienutės viduryje tarp vidinio ir išorinio armatūros tinklo.
- Nuo juostos iki betono konstrukcijos krašto turi būti ne mažiau kaip 7-8 cm.
- Galuose juosta turi persidengti 5-10 cm, stipriai suspaudžiant jos galus tarpusavyje.
- SOLOBAR BENTO galima tvirtinti mechaniškai. Tvirtinimui prie vertikalių paviršių rekomenduojama naudoti tvirtinimo tinklėly.
- Per anksti išsiplėtusios juostos nebetinkamos naudojimui.
- Saugokite juostą nuo drėgmės ir šalčio sandėliavimo metu.



Techniniai duomenys

Brinkimas	240%
Atsparumas hidrostatiniam slėgiui	7 bar
Plėtimosi stipris (esant apribotam plėtimuisi)	1,8 N/mm ²
Tankis	apie 1,53 g/cm ³
Svoris (20x25 mm)	apie 0,76 kg/m
Naudojimo temperatūra	0°-50°C
Kvapapas	bekvapė

Išmatavimai ir pakuotė

Standartiniai išmatavimai ir pakuotės:

20 x 25 mm juosta supakuota dėžėse po 30 metrų;

20 x 10 mm juosta supakuota dėžėse po 50 metrų;

20 x 5 mm juosta supakuota dėžėse po 60 metrų.

Saugojimas

Neribotas sandėliavimas sausoje patalpoje.