

TAM-COAT B81

Pamatų ir stogo danga

Skvarbi bituminė hidroizoliacinė danga tirštų dažų konsistencijos. Atspari silpnoms rūgštims ir šarmams. Sudėtyje yra skvarbiųjų dalelių, kad kuo giliau įsiskverbtų į paviršius.

Apsaugo paviršius, kur reikalinga plona danga. Pailgina senos stogo dangos tarnavimą, užsandarindama visus įtrūkimus ir įskilimus. Tinka pamatų hidroizoliavimui. Naudojama metalinių konstrukcijų (stogų, tvorų, vamzdžių) sandarinimui ir apsaugai. Galima dengti ant medinių, betoninių, mūrinių paviršių, siekiant juos apsaugoti nuo drėgmės. Naudojama tik lauko sąlygomis.



SAVYBĖS

TAM-COAT B81 – bituminė mastika su pagerintomis sukibimo savybėmis, dėl kurių galima mastiką naudoti net ant truputį drėgno paviršiaus. Išdžiūvusi membrana išlieka pastoviai elastinga. Sudėtyje esantis kaučiukas patikimai užsandarina mikrotrūkius. Membrana skirta hidroizoliavimui ir apsaugai nuo silpnų rūgščių. Sudėtyje yra organinių tirpiklių.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Paviršius turi būti lygus ir tvirtas be ištrupėjusių ertmių ir trūkių. Aštrūs kampai, ertmės ir trūkius reikia užtaisyti cementiniu mišiniu. Nuvalyti vandens sankaupas. Nuo paviršiaus reikia nuvalyti visas šiukšles, rūdis, dulkes, tepalas, t.y. visas sukibimą silpninančias medžiagas. Senas stogų dangas prieš hidroizoliavimą reikia suremontuoti perpjaujant pūsles ir visus defektus bei trūkius užsandarinant tiršta bitumine mastika.

NAUDOJIMAS

Pamatams

Denkite TAM-COAT B81 šepetiu. Denkite 2-3 sluoksnius, priklausomai nuo galimo vandens slėgio. Sekantis sluoksnis dengiamas, kai ankstesnysis visiškai išdžiūvęs. Kampus ir trūkius reikia armuoti stiklo pluošto audiniu. Ant vertikalinių paviršių mastika dengiama iš apačios į viršų, atidžiai padengiant visus nelygumus ir poras. Svarbu, kad mastika būtų padengta tolygiai, nepaliekant nepadengtų ar per plonai padengtų plotų.

Stogams.

Denkite TAM-COAT B81 šepetiu. Denkite mažiausiai 2 sluoksniais. Sekantis sluoksnis dengiamas, kai ankstesnysis visiškai išdžiūvęs. Kampus ir trūkius reikia armuoti stiklo pluošto audiniu. TAM-COAT B81 galima dengti ant bet kokio statumo šlaitų. Jei reikia, paviršių pirmiausia nugruntuokite. Jei naudojate TAM-COAT B81 kaip viršutinę stogo dangą, pabarstykite ją mineraliniu užpildu arba nutepkite aliuminiais dažais bitumo pagrindu, kad apsaugotų paviršius nuo UV spindulių poveikio.

Techniniai duomenys

Spalva	juoda
Džiūvimo laikas	paviršius sausas: 6 valandos Visiškai išdžiūvusi danga: minimum 24 valandos
Sluoksnių kiekis	2-3
Kietųjų dalelių	75%
Išėiga	0.5- 0.8 kg/m ²
Naudojimo temperatūra	+5-+35°C

Visi duomenys paremti laboratoriniais bandymais. Jie gali keistis priklausomai nuo aplinkos temperatūros, drėgmės, paviršiaus porėtumo ir pan.

PAKUOTĖ

19 kg, 5 kg kibirai

SAUGOJIMAS

Sandėliuojant originalioje sandarioje pakuotėje, vėsioje sausoje patalpoje, temperatūroje ne žemesnėje kaip +5°C, galiojimo laikas - 12 mėnesių.

SVEIKATA IR SAUGUMAS

TAM-COAT B81 sudėtyje yra organinių tirpiklių. Negalima naudoti viduje. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Venkite kontakto su akimis ir oda. Patekus į akis, skubiai plaukite jas dideliu kiekiu tekančio vandens ir kreipkitės į gydytoją. Visa informacija Saugos Duomenų Lapuose.



UAB ALTIS LTD ◇ Europos pr. 85, Kaunas LT-46333
Tel./faks.: +370 37 244806 ◇ Mob.: +370 607 66651
El.paštas: prekyba@altis.lt www.altis.lt