

# TAMKO BEPLUOŠTĖ DANGA PAMATAMS IR STOGUI

Skvarbi bituminė hidroizoliacinė danga. Atspari silpnoms rūgštims ir šarmams.  
**100% BE ASBESTO!**



## NAUDOJIMAS

Apsaugo paviršius, kur reikalinga plona danga. Pailgina senos stogo dangos tarnavimą, užsandarindama visus įtrūkimus ir įskilimus. Naudojama metalinių konstrukcijų (stogų, tvorų, vamzdžių) sandarinimui ir apsaugai. Galima dengti ant medinių ir mūrinių paviršių, siekiant juos apsaugoti nuo drėgmės

## DENGIMAS

Dengiama šepetiu arba purkštuvu. Naudoti ne žemesnėje kaip +10°C temperatūroje. Vėsaus oro sąlygomis prieš naudojimą reikia palaikyti produktą kambario temperatūroje.

Pamatams rekomenduojama dengti dviem sluoksniais. Pertrauka tarp sluoksnių dengimo – apie 24 valandos. Tepti nuo apačios į viršų, leidžiant įsiskverbti į visas ertmes ir poras. Svarbu, kad užtepta ar užpurkšta mastika sudarytų vienalytę dangą.

Išėja:

Sutapdintiems stogams	1l / 2,5m <sup>2</sup>
Pamatams	1l / 1,9- 2,5 m <sup>2</sup> vienam sluoksniui
	Dengiama dviem sluoksniais

## TECHNINIAI DUOMENYS

### SAVYBĖS\*

	Vertė
Kietųjų dalelių (nelakių), %	65-75
Lakiųjų dalelių, %	25-35
Užsiliepsnojimo temperatūra, °C	37,8
VOC gr/l	300
Klampumas, Stormer/100 rev. @25°C, sek.	20-40

\*Nurodytos nominalios vertės