

Pur-O-Flex

Vienkomponentis hermetikas

Savybės ir privalumai

- skirtas civilinei bei pramonei statybai;
- atsparus ankstyvam kontaktui su vandeniu;
- kontakte su drėgme tampa elastingu hermetiku.

Panaudojimas

- technologinėms ir deformacinėms siūlėms;
- aplink langus, duris, stogus;
- sandarina medines ir metalines konstrukcijas;
- klijuoja elastomerines medžiagas.

Gruntavimas

Visi paviršiai privalo būti tvirti, švarūs, drėgni, be dulkių ir riebalų ar kitų sukibimą mažinančių medžiagų. Be gruntavimo hermetiką galima naudoti ant kokybiško betono, keraminių plytelių, keraminių sanтехnikos prietaisų, aliuminio, kieto PVC, polistireno.

FIX-O-FLEX Haftgrund gruntas naudojamas visiems neįgeriantiems paviršiams (keramika, metalas, plastikas, stiklas).

FIX-O-FLEX Primer gruntas naudojamas sausiems, bei labai įgeriantiems pagrindams (porėtas betonas, gipsas).

Hydropox EPG gruntas naudojamas šlapiems, įgeriantiems pagrindams bei bitumu arba tepalais užterštiems pagrindams.

Naudojimas

PUR-O-FLEX įšvirškščiamas į siūlę, nepaliekant oro burbulų. Pradėtas pakuotes reikia kuo greičiau sunaudoti.

Paviršius nedelsiant turi būti išlyginamas sudrėkinta glaistykle arba pirštu (būtinai mūvėkite pirštines). Išlyginant paviršių nenaudoti jokių valiklių koncentratų.

PUR-O-FLEX naudojant kaip klijus rekomenduojama nuteptus paviršius kuo greičiau sujungti.



Techniniai duomenys

Konsistencija	Pastos tirštumo
Spalva	balta, juoda, pilka
Kietėjimas	kietėja kontakte su atmosferine drėgme
Standumas	standus; <2 mm (DIN 52454-ST-U-26-23)
Santykinis tankis	1,5 g/cm ³ (DIN 52451-PY)
Plėvelės susiformavimas	15 min (esant +23°C/50% drėgmės)
Nebelipnus	po 24 val. (esant +23°C/50% drėgmės)
Pilnas sukietėjimas	apie 3mm/24 val. (esant +23°C/50% drėgmės)
Tūrio kitimas	< -10% (DIN 52451-PY)
Tempimo stipris prie 100%	apie 0, 4N/mm ² (DIN52455 NWT-I-A2-100)
Max. leistinas judėjimas	25% pagal siūlės plotį
Atsparumas temperatūroms	-40 °C iki momentinio +100°C
Naudojimo temperatūra	+5 °C iki +40 °C

Išėiga

Esant 10x10 mm² siūlės skerspjūviui, 600 ml pakuotės užtenka 6 tiesiniams metrams.

Valymas

Įrankiai valomi acetonu. Sukietėjęs hermetikas valomas mechaniškai.

Pakuotė

600 ml

Saugojimas

9 mėnesiai nuo pagaminimo datos, sausoje ir vėsioje patalpoje, sandarioje originalioje pakuotėje.



UAB ALTIS LTD ◇ Europos pr. 85, Kaunas LT-46333
Tel./faks.: +370 37 244806 ◇ Mob.: +370 607 66651
El.paštas: prekyba@altis.lt www.altis.lt