

VANDEX CORROSION PROTECTION M

*Galima naudoti kontakte su geriamu vandeniu
Cemento pagrindu
Vienkomponentė*



SAVYBĖS

VANDEX CORROSION PROTECTION M sertifikuota ir patvirtinta naudojimui pagal Vokietijos ZTV-SIB 90 standartą. Ji ne tik apsaugo armatūrą nuo korozijos, bet ir pagerina VANDEX remontinių mišinių ir dangų sukibimą su paviršiumi.

VANDEX CORROSION PROTECTION M - aukštos kokybės mišinys, patvirtintas naudojimui kontakte su geriamu vandeniu (pagal Vokietijos DVGW instrukcijas W 270). Tai sausas mišinys, paruošiamas naudojimui, sumaišius jį su vandeniu. Danga atspari šalčiui, ledą tirpdančioms druskoms, yra laidus vandens garams ir sumažina CO₂ įsiskverbimą. VANDEX CORROSION PROTECTION M suformuoja kietą dangą.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Armatūrą reikia nuvalyti smėliarove ar kitom mechaninėm priemonėm. Aplink korodavusią armatūrą reikia pašalinti silpną betoną, pasiekiant tvirtą betoninį pagrindą.

Armatūra ir betonas gali būti drėgni.

MAIŠYMAS

Nadojant mechaninį maišytuvą, sumaišykite 5 kg VANDEX CORROSION PROTECTION M ir 1,4 litro vandens. Maišykite maždaug 3 minutes, kol masė bus vienalytė, be gumuliukų. Palikite mišinį maždaug 3 minutėms nusistovėti ir dar kartą trumpai permaišykite.

DENGIMAS

Denkite VANDEX CORROSION PROTECTION M ne mažiau kaip dviem sluoksniais teptuku arba voleliu, kad visa armatūra būtų padengta. Kiekvieną sekantį sluoksnį galima dengti maždaug po 1 valandos, kai ankstesnis jau pakankamai sukietėjęs.

VANDEX CORROSION PROTECTION M galima naudoti, kai aplinkos ir paviršiaus temperatūra nuo +5 °C iki +35°C. Priklausomai nuo temperatūros, mišinį reikia sunaudoti per 45-60 minučių.

VALYMAS

Po naudojimo įrankius plaukite vandeniu.

SĄNAUDOS

Apie 2 kg/m² sluoksniui.

PAKUOTĖ

5 kg plastikiniai kibirai.

SAUGOJIMAS

Sausoje patalpoje, nepažeistoje originalioje pakuotėje sandėliuoti galima 12 mėnesių.

ATLIEKOS

Nėra kenksmingų atliekų. Talpa tinkama perdirbimui. Nepanaudotą produktą (sausus miltelius arba sukietėjusio mišinio likučius) galima utilizuoti kaip standartinės statybines atliekas.

SVEIKATA IR SAUGUMAS

VANDEX CORROSION PROTECTION M sudėtyje yra cemento. Dirgina odą. Gali pažeisti akis. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neįkvėpkite dulkių. Venkite kontakto su oda ir akimis. Patekus į akis, skubiai plaukite jas dideliu kiekiu vandens ir kreipkitės į medikus. Dėvėkite tinkamas pirštines ir akių/veido apsaugą. Dėl detalesnės informacijos skaitykite Saugos Duomenų Lapus.

TECHNINIAI DUOMENYS

TECHNINIAI DUOMENYS	
Išvaizda	pilki milteliai
Užpildo dydis [mm]	0,1–0,6
Santykinis tankis [kg/dm ³]	apie 1,4
Minimalus sluoksnio storis [mm]	2.0

Visi duomenys pagrįsti vidutiniais laboratorinių bandymų rezultatais. Praktikoje vertės gali keistis.